



KOLMAT® PLASTIC

PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR ÉTANCHER LES RACCORDS

FILETÉS EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE QU'ILS SOIENT CONIQUES OU



PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)

Résistance à la température: De -50 °C à +120°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Élastomère de silicone (Alcoxy)

Couleur: Blanc

Viscosité: env. Pâteuse

Densité: env. 1.02 g/cm³

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 12 mois dans son emballage fermé et conservé entre +5 °C et +25 °C.

Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'étanchéité pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour étancher les raccords filetés en matière synthétique qu'ils soient coniques ou cylindriques (matière synthétique/matière synthétique ou matière synthétique/métal). Convient entre autres pour l'eau froide ou chaude et l'air (comprimé). S'applique notamment sur le PVC, le CPVC et l'ABS, éventuellement en combinaison avec le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé) et l'acier inoxydable, entre autres.

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas utiliser à des températures $\leq +5$ °C.

Pré-traitement des surfaces: Nettoyer et sécher les surfaces à l'aide d'un produit de dégraissage (Griffon PE Cleaner) et d'un chiffon propre, bien absorbant et non pelucheux (Griffon Cleaner Cloth).

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:

Appliquer uniformément sur la partie mâle et sur la partie femelle. Assembler directement et éliminer les résidus. L'assemblage peut être ajusté durant 5 minutes environ. Le raccord peut supporter une pression de 8 bar (produit à 20 °C) ou de 2 bar (produit à 80°C). Démontable après durcissement.

TEMPS DE SÉCHAGE*

Résistance finale après: env. Le temps de séchage est d'au moins 24 heures (avec une température ambiante de >10 °C).

* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des expériences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les résultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à votre entière disposition pour vous offrir des conseils.