



Naturels intemporels

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



N° 1020644

CHÈNE CLASSIC/AUTHENTIQUE TOPAZE, BÂTON ROMPU 90 RAINURE-LANGUETTE / 12 MM

Caractéristiques

Essence : Chêne **Provenance :** France

Choix : Classic/Authentique - bois clair et sombre, noeuds noirs, noeuds bouchés, noeuds partiellement ouverts, maille, discoloration, traces noires, fentes. La taille des noeuds est proportionnelle à la largeur des lames.

Finition : Topaze - brossé verni mat / Vernis Ecostrong - Brillance (gloss) : 4/6

Dessin

Parquet contrecollé monolame bâton rompu fabriqué selon la norme EN 13489
Rainure - Languette



Description

Largeur : 90 mm

Longueur : 590 mm

Épaisseur : 12 mm

Couche d'usure : 2,5 mm

Support : HDF*

Contrebalancement : déroulé en bois

Profil : 4 chanfreins

*Panneau bois à Haute Densité de Fibres

Colisage

M² / colis : 1,91

Colis / palette : 32

M² / palette : 61,12

Poids / m² : 9,9 kg

Poids / palette : 605,1 kg



Classe d'usage :

Mise en œuvre



Pose flottante avec colle
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Pose flottante collage RL avec
polyane + Isol 20 ou collage en
plein avec presto PM



Collage en plein avec
presto PM, obligatoire



Programme de Reconnaissance des
Certifications Forestières



Enregistrement, Évaluation et
autorisation des Produits
chimiques



PARQUETS DE FRANCE
PARQUETFRANCAIS.ORG



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+ A B C

* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1020644



Code d'identification unique du produit type : Bâton rompu 90 Rainure-Languette, 12 mm, Chêne

Usage(s) prévu(s) : Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

Fabricant : PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

Système dévaluation et de vérification de la constance des performances : n°4

Norme harmonisée : EN 14342 : 2013

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m ³)	500	EN 14342 : 2013
- Épaisseur minimale hors tout (mm)	12	
- Conditions de mise en œuvre	Avec ou sans lame d'air	
Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses :		
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)	Classe A+	ISO 16000
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	< 1µg/m ³	
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,15	
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,08	EN 14342 / Chapitre 4.7
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335

NPD : Performace Non Déterminée

*COV : Composés Organiques Volatils

**CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 13 décembre 2021

Carole FRANÇOIS

3 rue d'Orgères - 35230 Bourgbarré - FRANCE / tel: +33 (0)2 99 05 77 77 - fax: +33 (0)2 99 57 73 55

Entreprise dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification.

SAS au capital de 4 957 200 € - RCS Rennes B 402 853 220 - Siret : 402 853 220 000 34 - APE : 1622 Z - n°TVA : FR 0640 2853220

www.panaget.com