


CHATEAU FICHE TECHNIQUE



BERRY ALLOC®
LAMINATE

DÉSCRIPTION PRODUIT

Dimensions	504mm x 84mm		
Épaisseur	8mm		
Chanfreins	4		
Système Loc	Chateau Loc Type A et B		
Exigences de Classification	Classe 23/32 selon Norme Européenne EN13329		

	Contenu	m ²	ft ²	Poids
1 paquet	24 planches	1,02m ²	10,94 ft ²	7,3 kg
1 palette	48 paquets	48,77m ²	524,97 ft ²	365 kg


COMPOSITION

Parement	Direct Laminated Paper, papier imprégné avec résine mélamine
Âme	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF)
Contreparement	Direct laminated paper, papier imprégné avec résine mélamine

VALEUR TESTÉE	MÉTHODE	RÉSULTATS
Résistance à l'abrasion	EN13329	AC4 (IP \geq 4000)
Résistance aux chocs	EN13329	Petite bille : \geq 12 N - Grande bille : \geq 750 mm
Gonflement en épaisseur	EN13329	12% (Exigence \leq 18%)
Résistance au feu	EN14041	Cfl-S1
Formaldéhyde	EN14041	E1
Résistance au glissement	EN14041	DS
Densité	EN323	900 kg
Résistance aux taches	EN438	5 (groupe 1+2); 4 (groupe 3)
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN438	4
Effet d'un pied de meuble	EN424	Aucun désordre (pied de type 0)
Effet d'une chaise à roulettes	EN425	Aucun changement d'aspect ni désordre
Résistance thermique combinée avec la sous-couche Excellence Plus		0,08 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol/ refroidissement par le sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com

CERTIFICATS

- Gestion durable de la forêt: PEFC certifié (07-31-229)
- Etiquetage selon arrêté Française 2011-312, émissions de polluants volatils: A+
- DOP : 170-DL3213-1



GARANTIE

Garantie résidentielle à vie
Garantie commerciale 5 années
Conditions de garantie sur www.berryalloc.com

WWW.BERRYALLOC.COM