



TEXTROL® UV+

PROTECTION BARDAGES - MONOPRODUIT ULTRA-INCOLORE

Description du produit	<ul style="list-style-type: none">• Spécial bois clair.• Technologie photo-stabilisateur, fixe la lignine.• Empêche le grisaillement.• Bois neufs préparés ou anciens (Douglas, Epicéa, Mélèze, Pin, Sapin...)
Propriétés	<p>Technologie 3 en 1 :</p> <ul style="list-style-type: none">• Stabilise la lignine → Empêche le grisaillement• Protège la cellulose → Évite le défibrage• Filtre et barrière anti-UV → Conserve la teinte naturelle du bois• Haute protection incolore : technologie photo-stabilisateur. Fixe la lignine.• Ne s'éaille pas.• Mat soyeux : garde l'aspect naturel du bois.• Phase aqueuse : sans odeur, séchage rapide, facilité d'application.
Destinations	<ul style="list-style-type: none">• Extérieur : chalets, bardages, façades.• Bois bruts de sciage, brossés, rabotés neufs ou anciens.
Caractéristiques techniques	<p>Classification : Famille I classe 7b2 selon norme NFT36-005. Solvant type : Eau. Densité (à + 20°C) : 1.02 ± 0.05. Viscosité: Fluide. Extrait sec : 23 % ± 1. Point d'éclair : Non classé inflammable. Stockage : 1 an minimum en emballage hermétique d'origine non entamé. Conditionnements : 1 l, 5 l et 20 l. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/e) : 130 g/l (2010). Ce produit contient max 55 g/l COV.</p>
Préparation du support	<ul style="list-style-type: none">• Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur. Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.• Ne pas appliquer en plein soleil aux heures chaudes de la journée (température maxi du bois 30°C).• S'assurer qu'il ne pleuvra pas dans les 24 à 48 heures après l'application. Attention à la rosée matinale. <p>BOIS NEUFS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Si préparés, ouverts, brossés ou bruts de sciage : application directe. Porter une attention particulière au Mélèze brossé ou brut de sciage, faire un essai au préalable sur une petite surface. Une légère montée en teinte voire un léger verdissement peut être observé.• Si fermés/glacés, humides : procéder à une préparation du support. <p>BOIS GRIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Nettoyage au NET-TROL® 200*. <p>BOIS GRIS DÉJÀ TRAITÉS (huilés) :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déshuilage avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. <p>BOIS PEINTS, LASURÉS OU VERNIS :</p> <ul style="list-style-type: none">• Remettre le support à nu (ponçage, gommage, décapage...).
Matériel d'application	Rouleau, pistolet, pinceau.
Conseils de pro	<ul style="list-style-type: none">• Protéger tout ce qui ne doit pas être traité.• Appliquer entre +5°C et +30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.• L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%.• Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures.• Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle (porte, fenêtre...).• Il est conseillé de travailler de haut en bas.• En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.

Application

- Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre.
- Appliquer 3 couches de TEXTROL®UV+ à 2 à 4 heures d'intervalle, dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame.
- Ne pas dépasser 36 heures entre deux couches.
- Si application au pistolet, un lissage immédiat est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme.

Recommandations avant application

Le bois doit être propre, parfaitement sec en surface (hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes DTU en vigueur.
Exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement.

Rendement

+12 m² par litre et par couche.

Maintenance

RÉNOVATION USUELLE (entretien sur bois sains, déjà protégés par le TEXTROL® UV+) :

Dépolir les surfaces concernées au grain 120. Nettoyer les bois soit avec le nettoyant N4* si le bois n'est pas gris sinon utiliser le NET-TROL® 200*. Bien laisser sécher puis appliquer une couche de TEXTROL® UV+.

RÉNOVATION TARDIVE (rénovation sur bois altérés) :

Procéder à la remise à nu du support (décapage, gommage...). Sur un bois propre, non gris et sec appliquer 3 couches de TEXTROL® UV+* comme indiqué dans le paragraphe "Application".

Nettoyage du matériel d'application

Eau + détergent.

Stockage

Stocker le produit à l'abri des variations de température et du gel, dans son emballage d'origine hermétiquement clos.

Sécurité

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Date d'édition

Novembre 2014

* Même fabricant

Les informations exposées ci-dessous sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.



© pfs0

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

TEXTROL® UV+ est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur :

www.owatrol.pro