



EXTÉRIEUR

**TEXTROL® PRO****SATURATEUR SPÉCIAL BOIS TENDRE**

Description du produit	Saturateur pour bois tendres à base d’huiles naturelles végétales.																				
Propriétés	• Protection transparente mate “aspect huilé”, longue durée. • Conserve l’aspect naturel du bois. • Non filmogène - ne s’écaille pas, ne pèle pas dans le temps. • Incolore ou teinté. • Ne noircit pas aux UV. • Facile d’emploi. • Maintenance aisée et rapide, sans gommage, ni ponçage, ni décapage.																				
Destinations	• Extérieur. • Chalets, bardages, terrasses, barrières, abris de jardin. • Bois tendres autoclaves ou non, y compris sur le Red Cedar. Ne pas employer sur contreplaqués. • S’applique sur un revêtement propre et exempt de tout revêtement antérieur. • Surfaces horizontales ou verticales.																				
Caractéristiques techniques	<table><tr><th colspan="5">Teintes (miscibles entre elles)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>INCOLORE</td><td>CHÊNE DORÉ</td><td>CHÊNE MOYEN</td><td>CHÊNE RUSTIQUE</td><td>GRIS VIEILLI NATUREL</td></tr><tr><td colspan="4">Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Densité (à +20°C) : 0,875 ± 0,05. Viscosité (à +20°C) : Liquide fluide. Extrait sec : 37 % ± 2. Point d’éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l (200 l en incolore). COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/L.</td><td>Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Densité (à +20°C) : 0,970 ± 0,05. Viscosité (à +20°C) : Liquide fluide. Extrait sec : 43% ± 2. Point d’éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/L.</td></tr></table>	Teintes (miscibles entre elles)										INCOLORE	CHÊNE DORÉ	CHÊNE MOYEN	CHÊNE RUSTIQUE	GRIS VIEILLI NATUREL	Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Densité (à +20°C) : 0,875 ± 0,05. Viscosité (à +20°C) : Liquide fluide. Extrait sec : 37 % ± 2. Point d’éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l (200 l en incolore). COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/L.				Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Densité (à +20°C) : 0,970 ± 0,05. Viscosité (à +20°C) : Liquide fluide. Extrait sec : 43% ± 2. Point d’éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/L.
Teintes (miscibles entre elles)																					
																					
INCOLORE	CHÊNE DORÉ	CHÊNE MOYEN	CHÊNE RUSTIQUE	GRIS VIEILLI NATUREL																	
Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Densité (à +20°C) : 0,875 ± 0,05. Viscosité (à +20°C) : Liquide fluide. Extrait sec : 37 % ± 2. Point d’éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l (200 l en incolore). COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/L.				Classification : Famille 1 classe 7b2 selon norme NFT36-005. Finition : Mate - aspect huilé. Liant : Résine alkyde. Densité (à +20°C) : 0,970 ± 0,05. Viscosité (à +20°C) : Liquide fluide. Extrait sec : 43% ± 2. Point d’éclair : Non classé inflammable. Stockage : Minimum 2 ans en emballage hermétique d’origine fermé. Conditionnements : 1 l, 5 l, 20 l. COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/f) : 700 g/l (2010). Ce produit contient max. 555 g/L.																	
Préparation du support	Instructions générales : • Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%), sain et préparé dans les règles de l’art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. • Si le bois présente un glaçage de surface important (ce qui nuit à la pénétration du produit) prévoir une préparation préalable du support (nous consulter). Bois neufs : • Appliquer immédiatement une couche de SEASONITE®* pour limiter les risques de déformation, de fendillement et de grisaillement. Permet aussi l’ouverture des pores et une meilleure pénétration de la finition. Laisser en exposition entre 6 et 9 mois avant d’appliquer TEXTROL® PRO. Bois gris non traités : • Nettoyer le bois au NET-TROL® 200*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100 maxi). Bois gris déjà traités (huilés) : • Déshuiler avec le système NET-TROL® 400* + NET-TROL® 200*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100). Bois anciennement peints, lasurés ou vernis : • Revêtement alkyde glycérophthalique : décaper avec le système DILUNETT®*(1) + NET-TROL® 200* ou le DSP 800*. • Égrener le bois si nécessaire (grain 100). NB : Après nettoyage, laisser le bois sécher (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18%). Toujours bien dépoussiérer minutieusement après un égrenage. (1) Ne pas utiliser DILUNETT®* sur bois tanniques (Chêne, Châtaignier, Red Cedar...). Risque de remontées de tanins.																				

Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet.
Conseils de pro	• Avant de démarrer, vérifier la teinte choisie sur une petite surface (attendre le séchage). • Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. • Appliquer entre +5°C et +35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud. • L'humidité relative sera de l'ordre de 50% pour un séchage optimal. Se conformer aux normes et DTU en vigueur. L'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 18%. • Ne pas appliquer si de la pluie est attendue dans les 24 heures. • Toujours finir au niveau d'une lame ou d'une rupture naturelle comme une porte ou une fenêtre. • Sur surfaces verticales, il est conseillé de travailler de haut en bas. • Ne pas laisser sécher entre les couches. • En cas d'application au pistolet, lisser avec une brosse au fur et à mesure.
Application	• Ne pas diluer. Bien mélanger le produit avant et pendant la mise en œuvre. • Sur support préparé, appliquer une couche généreuse de TEXTROL® PRO dans le sens des fibres du bois et sur la longueur totale de la lame en insistant sur les abouts. • Appliquer une seconde couche lorsque l'aspect mouillé du bois disparaît (15 à 30 mn environ). Ne jamais laisser sécher entre les couches. Appliquer "frais sur frais". Renouveler l'opération jusqu'à saturation du support (refus du bois). • Lisser le produit en excès (voire essuyer) avant séchage afin d'éviter toutes traces de coulures ou de brillance au séchage : TEXTROL® PRO doit être dans le bois et non en surface. • En cas d'application au pistolet, un lissage est toujours recommandé pour améliorer la pénétration et donner un aspect uniforme. NB : Mise en service terrasses, pontons : trafic normal 48/72 heures selon les conditions climatiques.
Rendement	• 10 à 12 m² par litre et par couche. • Environ 5 m²/l en système multicouche. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état et de l'absorption de surface ainsi que du mode d'application.
Maintenance	• Si la surface est tachée ou salie, nettoyer au préalable avec du NET-TROL® 200* et bien laisser sécher (3 jours de temps sec minimum). • Lorsque le bois s'éclaircira dans le temps, prévoir une application de TEXTROL® PRO en une couche en local ou sur l'ensemble du support selon le mode opératoire précité, sans poncer, ni décaper ni sabler au préalable. • Lors de la maintenance aucun décapage n'est nécessaire. Les quantités de TEXTROL® PRO à mettre en œuvre sont diminuées de moitié car la protection dans la masse existe toujours. Celle-ci pourra s'effectuer à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless. En général une seule passe suffit sans poncer, ni sabler ou décaper ; sur surfaces très poreuses une deuxième passe peut être nécessaire.
Nettoyage du matériel d'application	White-Spirit. Les chiffons imbibés ne doivent pas être stockés, ni être directement jetés dans une poubelle. Les faire sécher à plat au préalable.
Stockage	Stocker le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site www.owatrol.pro et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Date d'édition	Juillet 2015.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

* Même fabricant



© Tom Christian



DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84

TEXTROL® PRO est une marque



DURIEU COATINGS S.A. / N.V.
Boucle Odon Godart 8 - 1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.owatrol.pro