



DIRECT SUR BOIS

Peinture microporeuse haute resistance

<p>Définition</p>	<p>Peinture satinée destinée à la décoration et la rénovation des bois neufs ou anciens. Idéale en extérieur pour la protection des volets, portails, menuiseries, mobiliers de jardin... Monocouche en rénovation, DIRECT BOIS s'applique directement et sans sous-couche sur toutes essences de bois neufs ou anciens. Microporeuse, le bois respire pour éviter les cloquages. Excellente durabilité des couleurs et de l'aspect laqué tendu aux agressions climatiques. Séchage rapide pour permettre une utilisation rapide des supports peints (fenêtres, volets...). Formule à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve l'environnement. Résultat garantie jusqu'à 8 ans.</p>
<p>Recommandations</p>	<p>Sur bois neufs : Les bois naturellement gras doivent être dégraissés à l'aide d'un solvant puissant. Procéder à un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 120 et dépeussier soigneusement.</p> <p>Sur bois anciens et peints : lessiver, poncer au papier de verre gros grain pour éliminer au maximum l'ancienne peinture et dépeussier.</p> <p>Sur bois exotiques : dégraisser à l'aide d'un solvant puissant puis utiliser notre sous-couche SC8 BOIS EXOTIQUES Oxi.</p> <p>Ne pas appliquer sur des bois peu imprégnables tels que le chêne, le Red Cedar, l'iroko....</p>
<p>Application</p>	<p>Prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C sans humidité et hors courant d'air.</p> <p>Le support doit être sain, propre, sec. Le bois sera parfaitement sec au moment de l'application (3 jours après lavage, sans pluie).</p> <p>Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage. DIRECT BOIS s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints ou très absorbants pourront recevoir 2 couches fines dont la 1ère diluée de 5 à 10% d'eau pour que la peinture pénètre bien le bois. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Avant d'appliquer une seconde couche, effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 240 et dépeussier.</p>
<p>Sécurité</p>	<p>Les conditions d'utilisation et d'application de nos produits ne nous étant pas connues, notre responsabilité ne saurait être engagée en cas de non suivi des indications figurant sur ce document ou sur nos emballages.</p>

Caractéristiques

CLASSIFICATION	4a/7b2	
NATURE	A base de résines acryliques/alkydes	
DENSITÉ	1,10 à 1,15 ± 0,02 à 25° C selon teintes	
VISCOSITÉ	18 - 22 poises à 25° C selon teintes	
ASPECT	Satin	
ODEUR	Faible odeur	
TEMPS DE SÉCHAGE	Sec au toucher : 6 heures	Recouvrable : 12 heures
CONDITION D'APPLICATION	10-25 °C, sans humidité	
RENDEMENT	± 10 m ² au litre	
NETTOYAGE DES OUTILS	Eau immédiatement	
MATÉRIEL D'APPLICATION	Pinceau, rouleau	

CONDITIONNEMENTS

0,5L - 2,5 L

TEINTES (suivant conditionnement)

Blanc	Blanc cassé	Ton bois	Brun normand	Brun ébène	Vert sapin	Vert jardin	Bleu marine	Vert olivier
lavande	Gris clair	Rouge basque	Bleu océan	Bleu orage	Gris carbone	Gris foncé		

Destination	Nettoyage	Matériel d'application	Garantie	Séchage
 Extérieur/Intérieur			8 ans*	 6 heures au toucher

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130g/l (2010). Ce produit contient au max 5g/l de COV.

*La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises Durieu S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

» FDS disponible sur notre site (voir ci-dessous)