

Données techniques Glutolin FS Enduit en Pâte

Produit

Glutolin FS Enduit en Pâte



Le Glutolin FS est un enduit prêt à l'emploi pour murs et plafonds intérieurs

Domaine d'application

Le Glutolin FS s'utilise pour reboucher des trous, fissures et joints et pour lisser tous supports minéraux (plaques de plâtre, briques, béton, ciment, enduits etc.) ainsi que des supports bloqués (peintures, carreaux, rouleaux et panneaux d'isolation thermique ou phonique, polystyrène, panneaux agglomérés, enduits décoratifs etc.). Il s'applique en épaisseur de 0 à 5 mm par couche. Il est facile à poncer, sèche sans retraits ou fissures et peut être teinté dans la masse.

Caractéristiques Descriptives

Générique	Résine Acrylique
Matières premières	Résine acrylique, charges, additifs, eau

Caractéristiques Techniques

Densité	1,8 g/cm ³
PH	8 - 9
Consommation	environ 1,8 kg/m ² et mm d'épaisseur
Marquage émissions dans l'air intérieur	C

Préparation du support

Le support doit être sec, solide et exempt d'agents de séparation (poussière, huile de décoffrage, graisse, etc.). Enlever toutes particules mal adhérentes sur le support et enlever les anciens papiers peints ou badigeons avec un produit décolleur. Reboucher les trous et fissures profondes à l'intérieur et à l'extérieur avec un enduit approprié. Traiter les supports friables, farineux ou trop absorbants avec le durcisseur de fonds Glutogrund LF (sans solvants). Lessiver les supports bloqués avant de les enduire.

Mode d'emploi

Appliquer le Glutolin FS jusqu'à 5 mm d'épaisseur par couche avec un couteau à enduire ou plateau. Si une deuxième couche est nécessaire, l'appliquer après séchage de la première.
Egaliser les irrégularités d'enduit frais avec une éponge humide ou, pour les larges surfaces, avec une taloche mousse humidifiée.
Poncer seulement après séchage complet de l'enduit.
Attendre le séchage complet de la surface enduite avant la pose de papiers peints ou peintures.
Le temps de séchage est de 1 à 6 heures en fonction de l'épaisseur appliquée, du support et de l'humidité ambiante.
Le traitement de la surface enduite avec un primaire ou durcisseur de fonds n'est pas obligatoire sauf si la poussière de ponçage n'est pas enlevée.

Indications importantes

Ne pas appliquer sur bois, plastiques, métaux ou verre. Ne pas appliquer à une température ambiante et du support inférieure à + 5°C.
Nettoyer les outils tout de suite à l'eau.

Données techniques Glutolin FS Enduit en Pâte

Avantages

Pour l'extérieur et l'intérieur

Prêt à l'emploi

Très fin

Sans solvant

Haute résistance à l'humidité

Conditionnement

Seau	4 - 8 - 14kg
------	--------------

Les valeurs figurant sur ce tableau ont été obtenues dans nos laboratoires et dans des instituts d'essai externes. Elles peuvent différer très légèrement en raison des variations dans les appareils d'essai. Le droit de modifications sans préavis est réservé.