ENDUIT GARNISSANT AU ROULEAU

IDÉAL RÉNOVATION DES SUPPORTS TRÈS ENDOMMAGÉS EN INTÉRIEUR (TOILES DE VERRE, CRÉPIS, GOUTTELETTES)

DEFINITION TECHNIQUE.
Enduit garnissant à appliquer au rouleau.

Pour rattraper, dégrossir et égaliser les surfaces à fort relief ou très endommagés (toiles de verre, crépis, gouttelettes…).

La finition se fait à la spatule. Le rendu est lisse et blanc.

Epaisseur d'application : Jusqu'à 3 mm par couche.

COMPOSITION ET ASPECT.
Eau, résine acrylique, carbonate de calcium, dispersant…

SUPPORTS ADMIS.
Béton, carreaux de briques, carreaux de plâtre, béton cellulaire, crépis, toiles de verre, enduits…

REVETEMENTS.
Papiers peints, peintures, revêtements muraux.

DOCUMENTS A CONSULTER.
DTU 59.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.
- Extrait sec : 73 %
- Densité : 1.8
- COV : <1g/L

CONDITIONNEMENT.
Seaux de 10 kg.

STOCKAGE.
18 mois à l'abri du gel en emballage d'origine non entamé.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.
Ne pas appliquer par température inférieure à 8°C et supérieure à 35°C et sur supports gelés.

PREPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.
Ils doivent être conformes au DTU 59.1, c'est-à-dire propres, secs, sains et dépoussiérés.

Egrener, brosser et dépoussiérer les bétons et carreaux de plâtre.

APPLICATION.
Utiliser un rouleau monocouche 18 mm.

Imprégner-le généreusement dans l'enduit.

Appliquer l'enduit de manière homogène sur une zone d'environ 1 m².

Procéder au lissage avec une spatule.

Commencer par lisser des zones de 1 m² en commençant en bas à droite.

Croiser les passes perpendiculairement.

Il est possible de renouveler l'application après séchage en cas de fortes épaisseurs (jusqu'à 5 mm en deux passes).

CONSOMMATION.
De 1 à 2 kg/couche/m² selon la qualité des supports.

TEMPS DE SECHAGE.
5 à 24 heures suivant conditions et charges.

ENDUIT GARNISSANT

Application au rouleau.

Finition à la lisseuse.

Enduit idéal pour la rénovation des supports irréguliers ou à relief (anciennes toiles de verre, crépis…).

Très garnissant et couvrant.

AVANTAGES

- **Prêt à l'emploi.**
- **Application facile et rapide.**
- **Excellente adhérence.**

CONSEILS DE POSE

Pour éviter les traces d'enduit finir le geste en effectuant un léger arrondi.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

EUH 208. Contient 1.2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.
Peut produire une réaction allergique.
EUH 210. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.