



Fiche technique N° TP8100  
30-07-2020

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

- Bois et dérivés
- Anciennes peintures :  
Acrylique - Glycérophthalique - Hydrodiluable

## Glycéro Brillant

Peinture laque décorative pour boiseries

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**  
**10 à 12 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### Fonction :

Peinture laque décorative pour boiseries - brillante en finition.  
Formulée à base de résine glycérophthalique dans un solvant.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 4a

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Sur boiseries (*anciennes peintures - bois et dérivés*).

### Qualités dominantes :

- Bonne opacité : couvre bien le support.
- Faible odeur.
- Entretien facile : lessivage ménager.

### Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (selon le support).



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- Présentation : Prêt à l'emploi
- Aspect en finition : brillant
- Matériel : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet.
- Nettoyage du matériel : White Spirit
- Coloration : possible avec colorants concentrés polyvalents (maximum 3 %).
- Conditionnement : 0,5 L - 2,5 L

### Caractéristiques techniques :

- Densité (Blanc) : 1,12 à 1,22 (Densité variable selon les teintes)
- Extrait sec (pondéral) (Blanc) : 56 à 60 %
- Taux de brillance à 60° : 80 %
- Teneur en COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 300 g/l (2010).  
Ce produit contient max 300 g/l COV.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre,** laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures brillantes ou satinées :** poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur support ferreux :** appliquer une sous-couche antirouille.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support,** sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **Ne pas appliquer sur maçonneries (fonds alcalins).**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLaur Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLaur Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

**THÉOLaur Peintures**

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

*Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) Web : [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)*

*SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015*