



Primer AS

Primaire monocomposant transparent pour surfaces absorbantes

DOMAINE D'APPLICATION

Primer AS s'utilise sur les surfaces absorbantes afin d'améliorer l'adhérence de **Mapeflex PU45**, **Mapeflex PU50 SL**, mastics polyuréthanes monocomposants, de différents modules élastiques, permettant la réalisation de joints en sol. L'emploi de **Primer AS** est prévu notamment dans le cas de joints en contacts fréquents et prolongés avec des liquides ou soumis à de fortes sollicitations mécaniques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Primer AS est un primaire monocomposant époxysoicianique transparent, produit selon une formule développée dans les laboratoires de Recherche MAPEI.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Eviter d'appliquer Primer AS à des températures inférieures à + 5°C et supérieures à + 35°C.
- Ne pas appliquer Primer AS sur des surfaces mouillées ou humides.
- Primer AS n'est pas adapté pour les matières plastiques. Pour les surfaces non absorbantes comme le métal (fer, acier, alluminium, cuivre, tôle zinguée), carrelage, verre et tôle vernis, utiliser **Primer M**.

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Les supports doivent être propres, sains, solides, stables et secs. Eliminer toute partie peu cohésive ou mal adhérente ainsi que toute trace de poussière, huile, graisse, cire peinture existante ou toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence.

APPLICATION

Primer AS s'applique à la brosse ou au rouleau, en une ou plusieurs passes en fonction de la porosité du

support. L'application du mastic doit être effectuée dès que le primaire n'est plus poissant, soit environ 60 minutes (à + 23°C et 50 % d'humidité relative).

CONSOMMATION

100 à 150 g/m² (20 à 30 g/mètre pour un joint de 1 cm de profondeur).

CONDITIONNEMENT

Flacon de 250 g.

STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine et dans un local sec, à une température comprise entre + 10°C et + 25°C.

Nettoyage

Les outils utilisés pour la préparation et la mise en œuvre doivent être nettoyés immédiatement à l'alcool éthylique. Une fois durci, le produit ne s'élimine que mécaniquement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Primer AS est nocif par inhalation et s'il est mis en contact avec la peau, il peut provoquer une irritation ou des manifestations allergiques chez les sujets prédisposés. Il est recommandé de porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de sécurité et de protéger les voies respiratoires. Travailler dans un local aéré. Primer AS est inflammable. Maintenir loin des flammes ou des étincelles. Ne pas fumer.

Primer AS est dangereux pour l'environnement aquatique. Ne pas disperser le produit dans la nature. Dans le cas d'incident ou de malaise, contacter un médecin. Pour toute information complémentaire, consulter la dernière version de la fiche des données de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect :	liquide
Couleur :	légèrement jaunâtre
Masse volumique (g/cm ³) :	0,95
Extrait sec (%) :	40
Viscosité Brookfield à + 23°C et 50 % H.R. (mPa·s) :	17 (vitesse 1 - rpm 50)
DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C et 50 % H.R.)	
Température d'application :	de + 5°C à + 35°C
Hors poussière (minute) :	60
Délai d'attente avant application du mastic (heure) :	de 1 à 24

PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. : Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.

**Toutes les références relatives
à ce produit sont disponibles
sur demande et sur le site
www.mapei.fr ou www.mapei.com**