



Fiche technique N° TP8106
30-07-2020

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.3

Maçonneries :

Béton - Enduit de ciment - Mortier

Carrelage poreux :

Terre cuite

Bois :

Plancher

Peintures :

Hydrodiluable - Glycérophtaliques - Acryliques

**INFINIES
SPECIAL SOLS**
Peinture décorative pour sols
INTÉRIEUR
8 à 10 m²/L



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fonction :

Peinture décorative pour sols à base de résine alkyde uréthane.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : I 4a

Destination : INTÉRIEUR

Recouvrement des sols (garage, cave, plancher et autres locaux de service) après préparation du support.

Qualités dominantes :

- Très bonne résistance mécanique et chimique : abrasion, eau et détergents ménagers.
- Application aisée.
- Facilite l'entretien des sols.

Caractéristiques pratiques :



= 8 à 10 m²/L (selon le support).



= 8h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation :** Prêt à l'emploi
- **Aspect :** Brillant
- **Matériel :** brosse, rouleau ou pistolet
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit
- **Conditionnement :** 0,5 L – 2,5 L

Caractéristiques techniques :

- **Densité :** 1,23 à 1,33 (Densité variable selon les bases et les teintes).
- **Extrait sec (pondéral) :** 58 à 62 %
- **Taux de brillance à 60° :** 90 %
- **Teneur en COV :** Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) 500 g/l (2010).
Ce produit contient max 500 g/l COV (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- **Gratter et brosser soigneusement pour éliminer les parties non adhérentes du support à peindre**, laver, rincer, puis laisser sécher.
- **Sur anciennes peintures** : bien dégraisser à l'aide d'une lessive alcaline, rincer jusqu'à eau claire, puis laisser sécher.
- **Sur maçonneries, éliminer les efflorescences (salpêtre) et calcites** en utilisant de l'acide chlorhydrique dilué à 10% d'eau. Rincer jusqu'à eau claire, puis laisser sécher.
- **Sur bois non peint** : poncer et dépoussiérer. Si le bois présente des traces grasses, dégraisser avec un produit adapté.
- **Maçonneries neuves (fonds alcalins)** : respecter un temps de séchage minimum de 1 mois.

Application :

- **Après les travaux de préparation des supports**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes au D.T.U. 59.3. **Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.**
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**
- **Attendre 8 jours avant la mise en service des sols.**

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Conservation :

Limité à 1 an en emballage d'origine fermé.

Hygiène et sécurité :

Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

THEOLAUR Peintures

ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96

Mail : contact@theolaur.com Web : www.theolaur.com

SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015