



Fiche technique N° TP8104  
30-07-2020

Annule et remplace les éditions précédentes

Application après préparation sur supports conformes au D.T.U. 59.1

Métaux ferreux

Anciennes peintures :

Hydrodiluables - Acryliques - Glycérophtaliques

**SPECIAL FER  
BRILLANT**

Peinture décorative  
pour métaux ferreux

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR**

**10 à 12 m<sup>2</sup>/L**



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Fonction :

Peinture pour la protection et la décoration des métaux ferreux, à base de résine glycérophtalique.

**Classification :** AFNOR NF T 36-005 : I 4a

**Destination :** INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Supports ferreux : ferronneries, grilles, portails, balançoires et mobilier de jardin.

## Qualités dominantes :

- Protection contre l'action de la rouille.
- Lessivable

## Caractéristiques pratiques :



= 10 à 12 m<sup>2</sup>/L (selon le support)



= 8h



= 24 h (à 20°C et 60% d'humidité relative).

- **Présentation** : Blanc - Prêt à l'emploi
- **Aspect** : Brillant
- **Matériel** : Brosse, Rouleau ou Pistolet
- **Nettoyage du matériel** : White Spirit
- **Coloration** : 7 teintes - Prêt à l'emploi - La bonne tenue ne s'applique pas aux revêtements dont la couleur de finition a un coefficient d'absorption solaire supérieur à 0.7 ou dont la valeur d'indice luminance Y est inférieur à 35% (DTU59-1).
- **Conditionnement** : 0,5 L – 2,5 L

## Caractéristiques techniques :

- **Densité (Blanc)** : 1,12 à 1,22 (Densité variable selon les teintes)
- **Extrait sec (pondéral) (Blanc)** : 56 à 60 %
- **Taux de brillance à 60°** : 80 %
- **Teneur en COV** : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010).  
Ce produit contient max 300 g/l COV. (Les valeurs de COV indiquées tiennent compte de nos colorants).

## MODE D'EMPLOI

### Préparation du support :

- **Dégraisser, gratter, brosser et dépolir soigneusement** pour éliminer la rouille et toutes parties non adhérentes du support à peindre.
- **Sur peintures brillantes ou satinées** : poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.

### Application :

- **Après les travaux de préparation du support**, sur fonds propres et parfaitement adhérents, secs et sains, conformes aux D.T.U. 59.1. Appliquer 2 couches successives en respectant un temps de séchage de 24 heures entre les 2 couches.
- Avant les travaux de peinture, nous vous encourageons à effectuer un essai.
- **En extérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 5°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 80% d'Humidité relative.**
- **En intérieur, ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C et supérieure à + 35°C, en respectant un taux d'hygrométrie inférieur à 70% d'Humidité relative.**
- **Produit à mélanger avant utilisation.**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

### Conservation :

Excellente pendant 1 an en emballage d'origine fermé.

### Hygiène et sécurité :

**Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur notre site [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com) ou sur demande et au texte figurant sur l'emballage conforme à la législation en vigueur.**

Les produits et/ou procédés faisant l'objet du présent document ont été conçus pour accomplir, en oeuvre, une ou plusieurs fonctions déterminées à l'avance, telles qu'elles sont définies ci-dessus. Ces produits et/ou procédés ne pourront cependant accomplir convenablement lesdites fonctions, pendant les durées prévues, que dans la mesure où ils auront été mis en oeuvre conformément aux règles édictées par THEOLAUR Peintures et en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux. Tout cas d'application non explicitement prévu par le présent document doit faire l'objet, préalablement à l'exécution de tous travaux, d'une consultation et d'un accord exprès et écrit de THEOLAUR Peintures. La présente édition annule et remplace toutes publications antérieures relatives aux mêmes produits et/ou procédés. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

*THEOLAUR Peintures*

*ZI-A – 5, rue René Cauche – 59139 NOYELLES LES SECLIN – Service technique : 03 61 26 54 96*

*Mail : [contact@theolaur.com](mailto:contact@theolaur.com) [www.theolaur.com](http://www.theolaur.com)*

*SAS au capital de 7 600 000 euros - SIREN : 401 971 015 – Code APE : 2030Z – N° intracommunautaire : FR 36 401 971 015*