

PICEA G4R 00 US2**Planche rabotée****Description:**

Lame profil G4R 00, en épicéa du nord certifié PEFC, de choix AB selon la norme NF EN 15146, raboté 4 faces, 4 ang

Utilisation : Extérieur (uniquement après l'application d'un traitement approprié)

Section hors tout : 20,5 x 218 mm

Largeur utile : 218 mm

Longueur : 3 \ 3,9 \ 4,2 \ 4,5 \ 4,8 \ 5,1 \ 5,4 m

Qualité : US2 selon NF EN 14519

Essence : Epicéa du Nord, PEFC
PCAB,EU (N) selon NF EN 13556

Certifications : Chaîne de production du PEFC : SCS-PEFC/COC-000566 Méthode Pourcentage.

Siccité des bois : 16 %

Masse volumique : 460 kg/m³

Perméabilité à la vapeur d'eau $\mu = 65$

Conductivité thermique : $\lambda = 0,12 \text{ W} / (\text{m} \times \text{K})$

Gamme : PICEA
Epicéa, raboté, sans finition

Coloris : Sur demande Finition en usine. Coloris standard suivant documentation actuelle. Coloris spécial possible à partir de 100 m².

Classe d'emploi : Cl. I selon la norme NF EN 335:2013-05-03

Durabilité : Cl. 4 selon NF EN 350-2

Pose d'après : selon guide de montage MOCOPINUS pour Façade PICEA G4R 00 US2 + DTU 41-2
Revêtements extérieurs en bois

DOP N° : AFIGKD00